

Termékinformáció – KREIDEZEIT Tadelakt (fehér)

Rövid áttekintés

- **Anyagszükséglet:** kb. 2,5 kg / m²
- **Újrafeldolgozható:** 12–24 óra múlva
- **Színezhető:** minden mészálló pigmenttel, kivéve Casseler barna és Rebschwarz
- **Ajánlott kiegészítők:** Glettszappan koncentrátum, Punviasz, karnaubaviasz-emulzió, tapadó mészglett, kazeines alapozó, pigmentek

Általános információk

A **Tadelakt** egy hagyományos marokkói vakolattechnika, amely során a felületet kővel fényesre polírozzák. A Kreidezeit Tadelakt anyaga a marokkói eredetihez hasonló tulajdonságokat biztosít, de könnyebben feldolgozható, és nem hajlamos repedésre.

A feldolgozás során természetes, hullámos, fényes felület jön létre. Ahol az anyagot erősebben tömörítik, ott mélyebb, sötétebb színt kapunk. A felület fényhatása a megvilágítástól függően változik.

Glettszappan koncentrátummal történő zárókezeléssel a felület **vizlepergetővé válik**, miközben **megőrzi páraáteresztő képességét**, így ideális párának kitett beltéri falfelületeken (nem ajánlotta zuhanyzóba, mosdókagylóba, kádba).

Különböző ásványi alapfelületeken alkalmazható, a mészálló pigmentekkel színezhető, ezzel egyedi formavilág és színárnyalatok kialakítását teszi lehetővé.

A Tadelakt egy **nagy szakmai tapasztalatot igénylő technika**. A megfelelő eredményhez javasolt szakmai workshop elvégzése vagy legalább egy **próba felület kialakítása**.

Alkalmas alapfelületek

- Falazat legalább 1,5 cm vastag hidraulikus mészvakolattal (P 2a habarcs)
- Mészcement vakolatok
- Gipsz- és mészgipszvakolat, beton, gipszkarton, gipszrostlap, cementrostlap, Wedi lap

Az alapfelületnek **durvának, nem simának, száraznak és szilárdnak** kell lennie. Simított vagy nem szívó alap nem alkalmas.

Nem alkalmazható: tartósan nedves felületeken, műanyag lapokon, fémen, fán, gipsz alapozás nélkül.

Színezhetőség

A Tadelakt legfeljebb **10% mészálló pigmenttel** színezhető. Titánfehérrel és tiszta vas-oxid pigmenttel legfeljebb 5% javasolt. A pigmenteket kis mennyiségű vízben kell csomómentes pasztává keverni, és az oldatot az anmixvízhez vagy a kész glettmasszához kell adni.

Ultramarin pigmenttel színezett Tadelaktet 24 órán belül fel kell használni.

Összetevők

Hidraulikus mész, kvarchomok, márványliszt, agyagliszt, metil-cellulóz

Feldolgozás

- A felületet elő kell nedvesíteni, portalanítani, a sinterréteget eltávolítani
- A Tadelaktet **velencei glettvassal** vékonyan fel kell hordani, majd kicsit szikkadni hagyni
- Jöhet a **2. réteg**, amelyet fényesítésig kell simítani, majd **keménykerámia Tadelakt-polírozókővel** tömöríteni
- Kisebb lyukak, repedések zárhatók műanyag spachtlival

Szappanos zárás: a már fényesre polírozott felületre 1:6 arányban hígított Glettszappan koncentrátumot kell felvinni ecsettel, majd rövid szikkadás után ismét polírozni.

Ismételt szappanozás: teljes száradás után (legkésőbb 2 nap) ismételhető, műanyagfólia csomaggal ("pattogós" HDPE)

Fényes utókezelés:

- **Punviasz:** textildarabbal vagy spatulával felhordva, majd tiszta ruhával fényesítve
- **Karnaubaviasz-emulzió:** puha kendővel bedolgozva, majd polírozva
- **Nedves helyen viasz nem javasolt**

Spachtelmassza keverése

A port fokozatosan hideg, tiszta vízbe keverjük (erős fúrógéppel, 60 mm keverőlapáttal), majd 30 percig pihentetjük. Ezután újra átkeverjük. A bekevert anyagot 8–10 órán belül fel kell használni.

Száradás

Kb. 12–24 óra környezeti körülményektől függően

Anyagszükséglet

Kb. **2,5 kg/m²**

Szerszámok

- Velencei glettvás, rugós acélglettvás
- Keménykerámia Tadelakt-polírozókő (spitz) – nagy keménység, csekély kopás

Alkalmazási terület: beltér

Feldolgozás: polírozókővel, spatulával

Színezhető: Kreidezeit pigmentekkel (utasítás szerint)

Jogi nyilatkozat

A fenti adatok a gyártó és forgalmazó aktuális tapasztalatai alapján készültek. Felhasználás előtt próbafestés szükséges. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk.

A fordítási hibákért és esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Kiadás dátuma: 2025. 05.15

Forgalmazza: Agyagfalak Kft. - 25580519-2-33 - 2083 Solymár, Munkás utca 6.

info@agyagfalak.hu

+36302229036

Gyártja:

Kreidezeit Naturfarben GmbH

Gerd Ziesemann, Lea Hangkofer

Kassemühle 3

31195 Lamspringe

info@kreidezeit.de