

Termékinformáció – Marmorino (fehér)

Rövid áttekintés

- **Anyagszükséglet:** kb. 2 kg / 1 m² (két réteghez)
 - **Száradási idő:** kb. 24 óra
 - **Színezés:** minden Kreidezeit pigmenttel színezhető
 - **Ajánlott kiegészítők:** Punviasz, Glettszappan koncentrátum, Stucco finom glett
-

Általános információk

A **Marmorino** egy természetes mészalapú glett exkluzív, karakteres felületek kialakítására, kizárólag beltéri használatra. A felület selyemfényűtől a Stucco fein-nel kombinálva akár magasfényű hatásig is elvihető.

A Marmorino két rétegben kerül felhordásra, egyenként 1,5–2 mm rétegvastagságban. Ez a spachteltechnikánál szokatlanul magas rétegvastagság és a durvább szemcseméret más textúrát ad, mint a Stuccolustro vagy a Stucco fein – inkább homogénebb, márványszerű, kevésbé strukturált fényes felület jön létre.

Magas lúgossága miatt természetes módon **gombaölő hatású**, ezért **nedves helyiségekben** is gond nélkül használható.

Felhasználási terület

Beltéri **falakon és mennyezeteken**, különösen **kezeletlen, egyenletesen szívóképes** mész- és méscement vakolatokon.

Más típusú alapokra csak **alapozás** és **Kreidezeit tapadó mészglettel** történő előglettelés után alkalmazható.

Nem alkalmas alapfelületek:

- enyves festékek, porló mészfestékek
 - olaj-, latex- és műanyag festékek
 - fa, faforgácslap, fém, sima vagy nem szívóképes felületek
 - tartósan nedves alapok
-

Vegán

A Marmorino (fehér) 100%-ban vegán.

Színezés

A Marmorino akár **10% tömegarányig** színezhető **mészálló pigmentekkel**.

Példa: 10 kg anyaghoz max. 1000 g pigment adható.

Tiszta vas-oxid pigmentekkel max. **5%** ajánlott.

A pigmenteket mindig **a keverővízbe keverjük csomómentesen**, vagy utólag **kismennyiségű vízben felhígítva** keverjük az elkészült anyagba. Az egyenletes keveréshez ajánlott időnként a vödör szélét lekaparni, majd az egész anyagot áttölteni egy tiszta vödörbe. Így elkerülhető, hogy a sarokban keveretlen massa maradjon.

Összetevők

Márványőrlemény, márványmészhidrát, márványliszt, cellulóz, agyag, kovaföld, metil-cellulóz

Feldolgozás

Felület előkészítése

Az alap legyen:

- szilárd, por- és zsírmentes
- száraz, tiszta
- nem tartalmazhat átütő vagy elszíneződő anyagokat

Távolítsuk el az enyves festékeket, tapétaragasztó-maradványokat és porló rétegeket. Sinterréteget (cementfátyolt) le kell kefélni.

Laza vakolat- vagy falrészeket ki kell javítani az eredetivel azonos anyaggal.

A penészes részeket szódával tisztítsuk le.

Bekeverés

A port hideg, tiszta vízhez adagoljuk, amíg csomómentes masszát nem kapunk.

Használjunk erős fúrógépet festékkeverő szárnylapáttal (60 mm).

A vödör szélét közben többször le kell kaparni, majd az anyagot hagyjuk **legalább 20 percig duzzadni**, végül újra átkeverjük.

Ajánlás: a spachtelanyagot célszerű már előző nap bekeverni és lefedve tárolni – így alakul ki a legjobb feldolgozási konzisztencia.

Vízszükséglet:

1 kg porhoz kb. 450 ml víz

Feldolgozás – lépésről lépésre

Minimum hőmérséklet: +8 °C

1. Alapozás

Erősen vagy egyenetlenül szívó felületeket alapozzunk Kreidezeit kazeines alapozóval.

2. Felületkiegyenlítés

Egységesen szívó, hibátlan mész- és mészcement vakolatok esetén nem kötelező. Más típusú felületet gletteljünk Kreidezeit tapadó mészglettel.

Marmorino felhordása – két rétegben

1. réteg

A Marmorino-t **teljes felületen, enyhén a szemcseméret fölé** (kb. 1 mm) kell felhordani glettvassal.

Lehet teljesen sima vagy enyhén strukturált.

A réteg száradjon nyomásállóvá, **de ne polírozzuk, ne sűrítsük fényesre!**

2. réteg

A második réteget ugyanígy, kb. 1 mm vastagon hordjuk fel. Amint az anyag "húzni" kezd, **elkezdhető a tömörítés/préselés** glettvassal.

A tömörítés ideje függ a nedvszívástól, a nedvességtartalomtól és a környezeti feltételektől – ez erősen változó lehet.

Ha a felület nyomásállóvá vált, **puha ecsettel** vastagon kenjük fel a **Kreidezeit Glettszappan koncentrátumot**.

Rövid száradás után glettvassal „vasaljuk rá” a felületre, a felesleget lehúзва.

Ezzel magasabb fényhatás érhető el, és a felület víz- és szennyeződéstaszítóvá válik.

A szappan és mész reakciójából vízoldhatatlan mészszippan keletkezik.

Száradási idő

Kb. **24 óra** 20 °C-on, 65% relatív páratartalom mellett

Anyagszükséglet

Kb. **2 kg por / m²** két réteghez

Szerszámok & tartozékok

- Velencei glettvas,
- rugós acélspachtli

Alkalmazási terület:

Csak beltérben

Feldolgozási mód:

Simítással (spachteltechnikával)

Színezhetőség:

Színezhető **Kreidezeit pigmentekkel**. A színezésre vonatkozó termékinformációk betartása szükséges.

Jogi nyilatkozat

A fenti adatok a gyártó és forgalmazó aktuális tapasztalatai alapján készültek. Felhasználás előtt próbafestés szükséges. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk.

A fordítási hibákért és esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Kiadás dátuma: 2025. 05.15

Forgalmazza: Agyagfalak Kft. - 25580519-2-33 - 2083 Solymár, Munkás utca 6.

info@agyagfalak.hu

+36302229036