

Termékadatlap

CLAYFIX Agyagfesték

Cikkszám: 19.0000-19.7430

Termék és alkalmazás

Agyagfesték a DVL TM 06 szabvány szerint, beltéri dekorációhoz (nem nedves területeken).

Összetétel

Színezékek: Színes agyag és föld

Adalékanyagok: Talkum, kréta, akáciagumi, szaponin, cellulózsálak, metilcellulóz <1%
(vízben oldódó stabilizátor)

Struktúra hozzáadás: Márványszemcsék 0–0,5 mm (finomszemcsés), márványszemcsék 0,5-1 mm (durvaszemcsés)

Pigmentek: Nincsenek további pigmentek

Tulajdonságok

Tesztelve: JADE ZÖLD agyagfesték** (korábban „Streichputz”)

Kopás: 0,07 g (megengedett: 0,20 g)

Nedves kopásállósági osztály: 5 a DIN EN 13300 szerint

Csomagolás

Nagy kiserelés: 10 kg ovális fedeles vödör (32 vödör/raklap)

Kis kiserelés: 1,5 kg zacskó

Szükséges mennyiség

Egy réteg:

10 kg kb. 60 m²-hez (vastag egy rétegben)

1,5 kg kb. 9 m²-hez

Két réteg:

10 kg kb. 50 m²-hez (vékony két rétegben)

1,5 kg kb. 7,5 m²-hez

A hatékonyság az aljzattól és az alkalmazott eszköztől függ.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen korlátlan ideig tárolható.

Elkészítés

Víz hozzáadása:

10 kg száraz anyaghoz kb. 10-15 liter víz

Keverés: Fúróval és keverőszárral (100 mm átmérő), maximális fordulatszámon kb. 3 percig keverni

Állásidő: 30 percig állni hagyni, majd újra keverni 1-2 percig

Munka közben többször alaposan keverjük át, hogy megakadályozzuk a finom összetevők és esetleges szemcsék ülepedését.

Aljzat

Az aljzatnak fagymentesnek, stabilnak, szilárdnak, megfelelően durvának és tisztának kell lennie. A különösen lúgos felületeket mindig fluorszilikáttal kell kezelni, különösen erős, sötét színek esetén.

Gipszkarton lapokat durva szemcsés mélyalapozóval kell előkezelni, a felületminőség Q3 vagy Q4 legyen. A csatlakozási területeket megfelelően kell feltölteni és megerősíteni, pl. Kobau elasztikus anyaggal 10/10 („piros szálakkal”) vagy üvegszálalás rácsos ragasztószalaggal.

Elkészítés és felület

Alkalmazás: Ecsettel (széles vagy finom) keresztirányú mozdulatokkal, vagy permetezéssel (GRACO RTX 5500 PX)

-Állag: Az alkalmazási állag a termék elkészítésének módjától és az aljzat nedvszívó képességétől függ

Munka közben a helyiséget nem szabad fűteni, szellőztetni vagy ventilátorral szárítani.

Feldolgozási idő

Fedett helyen tartva a kevert agyagfesték 24 órán át használható.

Pigmentek

Mész-álló pigmenteket por formájában lehet hozzáadni, amelyeket alaposan és egyenletesen kell a száraz anyagba keverni.

Színhomogenitás

A szomszédos felületek festéséhez elegendő festéket keverjünk össze több zacskóból. A munkaszüneteket el kell kerülni. A természetes összetevők miatt a színárnyalatok eltérései nem zárhatók ki.

Minta alkalmazás

A teljes felületszerkezet alkalmasságát minden esetben mintafelület alkalmazásával kell ellenőrizni. A keverési hibákból eredő kártérítési igények, kivéve a gyári keverési hibákat, kizártak.

Biztonság és hulladékkezelés

A CLAYFIX agyagfesték megfelelő használat esetén ártalmatlan az emberre és a környezetre. Minden festékanyagot gyermekektől elzárva kell tárolni és használni. A maradékokat háztartási hulladékkal lehet ártalmatlanítani. A felhasznált anyagot előszárítva kell eltávolítani.

Elérhetőségek

Németország:

CLAYTEC GmbH & Co. KG

Nettetaler Straße 113-117,

41751 Viersen, Németország

Telefon: +49 2153 918-0

www.claytec.de

A műszaki tanácsadó szolgálatok és az értékesítési csapatok elérhetőségei a www.claytec.de oldalon található.

Magyarország:

Agyagfalak Kft.

2083 Solymár, Munkás utca 6.

iroda@agyagfalak.hu

Tel: +36 30 222 9036

Bemutatóterem és iroda: 2083 Solymár, Mátyás király utca 27.

© CLAYTEC GmbH & Co. KG · Kiadás: 01-2023 · Változások és tévedések fenntartva. Az aktuális verzió elérhető a www.claytec.de oldalon.

© CLAYTEC Lehmbaustoffe GmbH · Kiadás: 01-2023 · Változások és tévedések fenntartva. Az aktuális verzió elérhető a <https://shop.claytec.at> oldalon.